



WWW.spgweb.com.mx

0 1-800-02-43210

0 1-800-77-70456

Sistemas Profesionales Guadalajara

SuperMix®

Contenido Neto: 29.00 Kg.

PARA ESPESORES DE 3mm a 10mm

- SM-001 SM-007 SM-013 SM-019 SM-025 SM-031
- SM-002 SM-008 SM-014 SM-020 SM-026 SM-032
- SM-003 SM-009 SM-015 SM-021 SM-027 SM-033
- SM-004 SM-010 SM-016 SM-022 SM-028 SM-034
- SM-005 SM-011 SM-017 SM-023 SM-029 SM-035
- SM-006 SM-012 SM-018 SM-024 SM-030 SM-036

DOSIFICACIONES Y RENDIMIENTOS

AGUA	galones	1.00	2.00	3.00	4.00
COPOLIMERO	galones	0.50	1.00	1.50	2.00
SUMA [AGUA + COPOLIMERO]	galones	1.50	3.00	4.50	6.00

SuperMix SPG®	en cubetas	1.00	2.00	3.00	4.00
	en kilos	29.00	58.00	87.00	116.00

Rendimiento (en 3mm)	en m ²	3.72	7.44	11.16	14.88
----------------------	-------------------	------	------	-------	-------

Descripción: SuperMix SPG® es un material en polvo especialmente diseñado para mezclarse con copolímero y agua generando una pasta de concreto polimérico para recubrir y renovar pisos existentes con acabado estampado desde 3mm de espesor de una alta resistencia. Es un producto de alta calidad ya que contiene Cemento Pórtland de fabricación estrictamente controlada y Endurecedores con un alto contenido de Sílice. Además, los pigmentos utilizados en su formulación son permanentes tanto en exteriores como en interiores. Es recomendable proteger la superficie recubierta una vez que esté seca y limpia con Sellador Acrílico SPG para avivar el color, facilitar su limpieza y aumentar su resistencia a la abrasión.

Preparación: Las áreas circundantes y elementos en contacto con el piso deberán protegerse lo más posible del contacto con el concreto polimérico elaborado con SuperMix SPG®. Todas las superficies subyacentes deberán estar consistentemente preparadas de acuerdo con las buenas prácticas del colado de concreto y las normas vigentes de su región.

Procedimiento de mezclado y aplicación: Agite la cubeta antes de abrir para aflojar el producto. Vacíe el SuperMix SPG® poco a poco en la mezcla previa de copolímero y agua. Mezcle al mismo tiempo con un agitador de taladro. Se recomienda tener toda la mezcla de Agua + Copolímero que resulte necesaria para el día de trabajo antes de iniciar el mezclado del SuperMix SPG®. Aplique la capa de acabado con Jalador Nivelable SPG®. Use flota fresno y llana de mano para afinar el aspecto. Tenga abundante agua durante el proceso para aseo personal y limpiar la herramienta continuamente. Puede estampar la superficie en fresco aplicando Desmoldante Líquido SPG®. También puede escobillar o semipulir.

Mantenimiento: Recomendamos usar únicamente Sellador Acrílico SPG® para proteger las superficies y avivar el color. Este sellador protegerá el piso de manchas de aceite automotivo, ácidos lácticos ó líquidos no solventes que pudieran penetrar y manchar la superficie. Además protege al piso del desgaste por fricción y da un aspecto de nuevo al reaplicarlo una vez al año.

Otros usos: Puede ser usado como recubrimiento en superficies verticales y horizontales como paredes, muretes, machuelos, peraltes de escaleras, etc.. Deberá prepararse la superficie de acuerdo a indicaciones de fábrica. También puede aplicarse sobre pisos de asfalto, madera, metal y cerámica. La preparación de la superficie es diferente en cada caso. Consulte directo en fábrica para el proceso constructivo adecuado.

Tiempo de vida limitado: Debido al contenido de cemento, este producto está sujeto a los efectos de la humedad. Se recomienda resellar el envase con remanentes. Consérvese en área seca.

Precauciones: Irritante a los ojos y piel. Use mascarilla cubriendo nariz y boca. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua y acuda al médico de inmediato. Para la piel, lave con agua y jabón. No se deje al alcance de los niños.

Observaciones: Todas las recomendaciones, declaraciones y datos aquí contenidos están basados años de experimentación y pruebas que consideramos confiables y correctas, no obstante, la precisión y suficiencia de dichas pruebas no están garantizadas y tampoco deben convertirse en garantía alguna ya sea explícita ó implícita. El usuario deberá depender de su propia información y pruebas para determinar la correcta adecuación del producto a sus necesidades y el usuario asumirá todo el riesgo resultante del uso de este producto. La única responsabilidad del vendedor y el fabricante será la de reemplazar la porción del producto que se demuestre y compruebe sea defectuosa.

SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

Casuarina No. 2091 Col. Paraísos del Colli Zapopan, 45069 Jalisco México