



WWW.spgweb.com.mx

0 1 - 800 - 02 - 432 10

0 1 - 800 - 77 - 704 56

Sistemas Profesionales Guadalajara

UltraMix®

Contenido Neto: 19.20 Kg.

APLIQUE MINIMO 2 MANOS CON JALADOR METALICO SPG® Y LLANA

- UM-001 UM-007 UM-013 UM-019 UM-025 UM-031
- UM-002 UM-008 UM-014 UM-020 UM-026 UM-032
- UM-003 UM-009 UM-015 UM-021 UM-027 UM-033
- UM-004 UM-010 UM-016 UM-022 UM-028 UM-034
- UM-005 UM-011 UM-017 UM-023 UM-029 UM-035
- UM-006 UM-012 UM-018 UM-024 UM-030 UM-036

DOSIFICACIONES Y RENDIMIENTOS A 1 MANO

AGUA	galones	0.50	1.00	2.00	3.00
COPOLIMERO	galones	0.50	1.00	2.00	3.00
SUMA [AGUA + COPOLIMERO]	galones	1.00	2.00	4.00	6.00

UltraMix SPG®	en cubetas	0.50	1.00	2.00	3.00
	en kilos	9.60	19.20	38.40	57.60

Rendimiento a 1 mano sobre piso pulido	en m ²	11.50	23.00	46.00	69.00
--	-------------------	-------	-------	-------	-------

Descripción: UltraMix SPG® es un material en polvo especialmente diseñado para mezclarse con copolímero y agua generando una pasta de concreto polimérico para recubrir y renovar pisos existentes con una capa de aproximadamente 1.5mm de alta resistencia. Es un producto de alta calidad ya que contiene Cemento Pórtland de fabricación estrictamente controlada y Endurecedores con un alto contenido de Sílice. Además, los pigmentos utilizados en su formulación son permanentes tanto en exteriores como en interiores. Es recomendable proteger la superficie recubierta con UltraMix SPG® una vez que esté seca y limpia con Sellador Acrílico SPG® para avivar el color, facilitar su limpieza y aumentar su resistencia a la abrasión.

Preparación: Las áreas circundantes y elementos en contacto con el piso deberán protegerse lo más posible del contacto con el concreto polimérico elaborado con UltraMix SPG®. Todas las superficies subyacentes deberán estar consistentemente preparadas de acuerdo con las buenas prácticas del colado de concreto y las normas vigentes de su región. Siga las instrucciones de fábrica para la preparación y limpieza de pisos de concreto.

Procedimiento de aplicación: Agite la cubeta antes de abrir para aflojar el producto. Extienda con Jalador Metálico SPG® en toda el área. Use llana de mano de inmediato para los detalles. Tenga abundante agua durante el proceso para aseo personal y limpiar la herramienta continuamente. Aplique una segunda mano sobre la primera mano fresca para lograr un aspecto consistente no transparente y poder dar un acabado texturizado con escoba o simplemente llaneado.

Mantenimiento: Recomendamos usar únicamente Sellador Acrílico SPG® para proteger las superficies y avivar el color. Este sellador protegerá el piso de manchas de aceite automotivo, ácidos lácticos ó líquidos no solventes que pudieran penetrar y manchar la superficie. Además protege al piso del desgaste por fricción y da un aspecto de nuevo al reaplicarlo una vez al año.

Otros usos: Puede ser usado como recubrimiento en superficies verticales y horizontales como paredes, muretes, machuelos, peraltes de escaleras, etc.. Deberá prepararse la superficie de acuerdo a indicaciones de fábrica. También puede aplicarse sobre pisos de asfalto, madera, metal y cerámica. La preparación de la superficie es diferente en cada caso. Consulte directo en fábrica para el proceso constructivo adecuado.

Tiempo de vida limitado: Debido al contenido de cemento, este producto está sujeto a los efectos de la humedad. Se recomienda resellar el envase con remanentes. Consérvese en área seca.

Precauciones: Irritante a los ojos y piel. Use mascarilla cubriendo nariz y boca. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua y acuda al médico de inmediato. Para la piel, lave con agua y jabón. No se deje al alcance de los niños.

Observaciones: Todas las recomendaciones, declaraciones y datos aquí contenidos están basados años de experimentación y pruebas que consideramos confiables y correctas, no obstante, la precisión y suficiencia de dichas pruebas no están garantizadas y tampoco deben convertirse en garantía alguna ya sea explícita ó implícita. El usuario deberá depender de su propia información y pruebas para determinar la correcta adecuación del producto a sus necesidades y el usuario asumirá todo el riesgo resultante del uso de este producto. La única responsabilidad del vendedor y el fabricante será la de reemplazar la porción del producto que se demuestre y compruebe sea defectuosa.