

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

SPG® OXIDANTE PARA CONCRETO

2. FABRICANTE

Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.

Casuarina 2091, Paraísos del Colli, Zapopan.

C.P. 45069 Jal. MÉXICO.

☎ 52(33)3180-8860, 3125-4860

🌐 www.spgweb.com.mx

✉ sales@spgweb.com.mx



3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPG® OXIDANTE PARA CONCRETO** es un líquido especialmente diseñado para reaccionar con toda superficie que contenga cemento para cambiarle el color.

4. VENTAJAS Y BENEFICIOS

El **SPG® OXIDANTE PARA CONCRETO** no es un pigmento y por lo tanto no genera una capa sobre la superficie. Simplemente le cambia su color. Su química esta basada en ácido clorhídrico por lo que deben tomarse precauciones para su manejo, para la protección de los elementos circundantes y sobre todo para la protección personal.

5. PRECAUCIONES

Dañino a los ojos. Irritante a la piel. En caso de ingestión tome agua o leche, no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos aplique chorro de agua forzando los ojos abiertos durante un minuto y acuda al médico de inmediato. Al contacto con la piel, lave con agua, después puede lavar con jabón. Al contacto con la ropa puede lavar y volver a usar. Deseche calzado que se haya mojado por dentro con oxidante. Guarde los remanentes en envases de plástico bien identificados. Use canastilla de plástico para su transporte ya que este material es corrosivo.

6. PREPARACIÓN

No use agentes de curado grasosos ni con parafinas en los elementos donde se aplicará el oxidante, es mejor curar solo con agua. Todo elemento a oxidar debe tener un tiempo fraguado de 3 semanas mínimo para aplicar colores que no sean verdes o azules. Para colores verdes o azules deberán esperarse 5 semanas mínimo. Toda superficie debe estar perfectamente seca. Limpie la superficie con agua a presión o con desengrasantes **LIBRES DE CLORO**. Usar cloro para limpiar las superficies puede provocar la generación de gases tóxicos en el momento de la aplicación del oxidante.

7. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Una vez seca la superficie, proteja los elementos circundantes con cinta masking y papel. Puede diluir el oxidante hasta 1:5 con agua, entre mas se diluya mas clara será la tonalidad. Se sugiere diluir normalmente en proporción 1:1 Vista overall de protección TYVEK, mascarilla para gases 3m y lentes. Aplique el **SPG® OXIDANTE PARA CONCRETO** con aspersores que no contengan partes metálicas en contacto con el oxidante. Sugerimos aspersores SP10 ó SP20. Lleve patrón irregular de aplicación levantando la boquilla unos 40cm de piso. Evite dejar charcos. Una vez terminada la aplicación, espere 24 hrs para lograr la reacción total y la tonalidad final de la primera capa. Después lave con una cubeta de agua y una caja de bicarbonato de sodio diluido en la cubeta. Cepille y después jale el agua con jalador neopreno. Espere a que seque. Si la tonalidad es la adecuada selle el piso con **SPG® SELLADOR ACRÍLICO** o con Cera Líquida. Si la tonalidad es baja puede aplicar hasta dos manos más siempre lavando 24hrs después cada mano y esperando a que el piso este perfectamente seco para aplicar la siguiente mano.

7. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Una vez seca la superficie, proteja los elementos circundantes con cinta masking y papel. Puede diluir el oxidante hasta 1:5 con agua, entre mas se diluya mas clara será la tonalidad. Se sugiere diluir normalmente en proporción 1:1 Vista overall de protección TYVEK, mascarilla para gases 3m y lentes. Aplique el oxidante con aspersores que no contengan partes metálicas en contacto con el oxidante. Sugerimos aspersores SP10 ó SP20. Lleve patrón irregular de aplicación levantando la boquilla unos 40cm de piso. Evite dejar charcos. Una vez terminada la aplicación, espere 24hrs para lograr la reacción total y la tonalidad final de la primera capa. Después lave con una cubeta de agua y una caja de bicarbonato de sodio diluido en la cubeta. Cepille y después jale el agua con jalador neopreno. Espere a que seque. Si la tonalidad es la adecuada selle el piso con **SPG® Sellador Acrílico** o con Cera Líquida. Si la tonalidad es baja puede aplicar hasta dos manos más siempre lavando 24hrs después cada mano y esperando a que el piso este perfectamente seco para aplicar la siguiente mano.

8. MANTENIMIENTO

En interiores se sugiere Cera Líquida en exteriores use **SPG® Sellador Acrílico** al 16% de sólidos. El mantenimiento puede aplicarse una vez al año o cada vez que las condiciones de suciedad o desgaste lo requieran.

9. OBSERVACIONES

Para mayor detalle consulte el Manual del Instalador para concreto **SPG®** disponible en nuestra página de Internet. Todo el equipo de seguridad, consumibles y equipo para instalar están disponibles en **SPG®**.

SPG®

CONCRETO OXIDADO PROFESIONAL

CALIDAD GLOBAL PREMIUM ★★★★★

NADIE TIENE MÁS TONALIDADES

SUPER FÁCIL, RÁPIDO Y ECONÓMICO:

- 1.- Deje fraguar de 3 a 5 semanas.
- 2.- Lave con SPG ZEROPOLAR y seque.
- 3.- Proteja con cintas y tapas.
- 4.- **Usa equipo de seguridad.**
- 5.- Diluya Oxidante 1:1 Agua.
- 6.- Aplique el Oxidante con aspersor o estopa.
- 7.- Lave y seque 24hrs después.
- 8.- Proteja con Selladores o Ceras SPG®.

HAZ PRUEBAS ANTES DE APLICAR.

SPG® OXIDANTES
RENDIMIENTO
DILUIDO 1:1 CON AGUA:
1 gal. = 60m² APROX.

TONS FAVORITOS

RECUERDA:
LOS TONS OSCUROS
SE PUEDEN DILUIR
HASTA 1:5 CON AGUA.
PARA EL TONO MAS CLARO
Y MAYOR RENDIMIENTO.

LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA LA VERSIÓN MAS RECIENTE, VISITA www.spgweb.com.mx